

SPG1A

Druty i pręty OXY-ACE

Stale konstrukcyjne, niestopowe

KLASYFIKACJA:	DOPUSZCZENIA:	ZASTOSOWANIE:
EN ISO 20378 : O I AWS A-5.2 : R 45	UDT	Budownictwo przemysłowe Rzemiosło i hobby

- Drut do spawania gazowego stali niestopowych.
- Można nim spawać rury i stale konstrukcyjne o wytrzymałości 340MPa.
- Drut występuje w postaci miedziowanej lub gołej.

Materiał rodzimy

	DIN	W.Nr
Stale konstrukcyjne:	St33 - St52	1.0035 - 1.0561
Rury:	St35, St35.8	1.0308 - 1.0305

Typowy skład chemiczny %

C	Si	Mn
<0,10	<0,20	0,50

Typowe parametry mechaniczne

Parametry spawania | pakowania

Ø	Długość [mm]	Waga paczki [kg]
1,6	1000 /	10,0
2,0	1000 /	10,0
2,5	1000 /	10,0
3,2	1000 /	10,0
4,0	1000 /	10,0
5,0	1000 /	10,0

METALWELD-FIPROM POLSKA spółka z o.o.

ul. Mikołajczyka 57, 41-200 Sosnowiec

+48 (32) 297 75 50 - 51

+48 (32) 297 75 88

marketing@metalweld.pl