

OK Autrod 13.27

Ni-alloyed, copper-coated wire for Submerged Arc Welding. With OK Flux 10.62 excellent toughness values; CTOD tested. For low temperature steels and fine grained steels in ship building, Off-Shore, pressure vessel industries, etc.

Klasyfikacja drutu	SFA/AWS A5.23 : ENi2 EN ISO 14171-A : S2Ni2
Dopuszczenia	CE EN 13479 DB 52.039.08 NAKS/HAKC 2.5 - 4.0 mm NAKS/HAKC 2.5 3.0 4.0 mm VdTUV 12103

Atesty zależne są od lokalizacji zakładu. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy skontaktować się z przedstawicielem ESAB.

Skład drutu %			
C	Mn	Si	Ni
0.10	1.02	0.14	2.19