

OK Autrod 12.10

Copper-coated, unalloyed wire for Submerged Arc Welding. For low requirements or in combination with high Si and Mn alloying fluxes. Suitable for non- and low alloyed steels.

Klasyfikacja drutu	SFA/AWS A5.17 : EL12 EN ISO 14171-A : S1
Dopuszczenia	CE EN 13479 DB 52.039.01 VdTUV 12103

Atesty zależne są od lokalizacji zakładu. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy skontaktować się z przedstawicielem ESAB.

Skład drutu %		
C	Mn	Si
0.07	0.52	0.08